



## HEMPEL BARNIZ SATINADO 027E0

**Popis:** HEMPEL BARNIZ SATINADO 027E0 je mikroporézní syntetický hedvábně lesklý lak. Obsahuje UV filtr. Klasifikováno jako skupina E dle Směrnice 2004/42/EC.

**Doporučené použití:** Lakování dřeva v interiéru a exteriéru.

K vlastnostem výrobku patří:

- výborná přilnavost
- výborné smáčecí vlastnosti
- výborná aplikace štětcem
- výrobek je flexibilní k přirozené dilataci dřevěného podkladu a je příjemný na dotek

### FYZIKÁLNÍ ÚDAJE:

Barva/číslo odstínu:	Bezbarvý /00000*
Konečný vzhled:	hedvábný lesk
Obsah sušiny, obj. %:	47±2
Teoretická vydatnost:	16 m <sup>2</sup> /litr – 30 µm
Bod vzplanutí:	40 °C
Hustota:	0,9 kg/litr v závislosti na odstínu
Suchý na dotyk:	4 hodiny při 20 °C při dobré ventilaci
Obsah těk. organických látek:	432 g/litr

\* Další odstíny dle sortimentního listu nebo na tónovacím systému **Multi-Tint**.

**Poznámka:** Uvedené fyzikální konstanty jsou nominální hodnoty podle schválených předpisů firmy HEMPEL. Podléhají běžným výrobním tolerancím, a kde je uvedeno, je standardní odchylka dle ISO 3534-1. Další doporučení jsou uvedena v „Vysvětlující poznámky“ v Hempel book.

### ÚDAJE PRO NANÁŠENÍ:

Způsob nanášení:	Štětec
Ředidlo (max. objem):	08230 (max. 5%)
Čištění náradí:	ŘEDIDLO 08230
Doporučená tloušťka:	30 µm na jeden nátěr
Interval mezi nátěry, min:	12 hodin- (20 °C)
Interval mezi nátěry, max:	není

### Bezpečnost:

Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na nálepkách balení, seznáme se s pokyny v bezpečnostních údajových listech výrobků firmy HEMPEL a dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Zabraňte vdechování, zamezte styku s kůží a očima a požití. Učiňte nezbytná opatření proti případnému nebezpečí požáru nebo výbuchu, chraňte životní prostředí. Nanášejte pouze v dobře větraných prostorech.



## HEMPEL BARNIZ SATINADO 027EO

### PŘÍPRAVA POVRCHU:

#### Nové dřevěné povrchy:

- Obruste povrch dřeva tak, aby byl co nejvíce hladký. Očistěte prach.
- Naneste štětcem jeden nátěr HEMPEL BARNIZ SATINADO 027EO zředěný 10% ŘEDIDLA 08230. Nechte uschnout.
- Zjemněte povrch dřeva pomocí smirkového papíru. Odstraňte prach.
- Naneste štětcem jeden nebo dva nezředěné vrchní nátěry.

#### Údržba dřívě nalakovaných povrchů:

- Odstraňte olej, mastnotu a špínu neutrálním zředěným detergentem nebo 15% čpavkovým roztokem.
- Odstraňte zbytky detergentu nebo čpavku, emulgovaných produktů apod. omytím vodou. Nechte uschnout.
- Odstraňte špatně přilnavý lak, pokud se vyskytuje.
- Obruste celý povrch. Odstraňte prach.
- Na místa zbavená laku aplikujte štětcem jeden opravný nátěr HEMPEL BARNIZ SATINADO 027EO zředěný 10-ti% ŘEDIDLA 08230.
- Na celou plochu naneste štětcem jeden nebo dva konečné nezředěné vrchní nátěry.

### KOMENTÁŘ:

Na nové dřevěné povrchy ve venkovním prostředí bez povrchové úpravy doporučujeme jeho napuštění přípravkem HEMPEL'S PROTECTOR AL AGUA 09480 pro optimální ochranu dřeva proti houbám a bakteriím.

Dřevo musí být před aplikací dobře vyschnuté, aby se zabránilo odlupování (max. vlhkost 18%). Pokud je povrch velmi porézní a nasákavý, je doporučeno nejdříve aplikovat napouštěcí (utěšňující) nátěr lesklého laku (např. HEMPEL'S MARINE VARNISH 02220).

Pro jednotný a hladký povrch, doporučujeme lehce obrousit povrch smirkovým papírem mezi nátěry.

### Poznámka:

**HEMPEL'S BARNIZ SATINADO 027EO je určen pouze pro profesionální použití.**

### VYDALA:

HEMPEL (Portugal) Lda.

**Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dřívě.**

**Vysvětlení, definice a rozsah - viz Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků.**

**Údaje, specifikace, nařízení a doporučení uvedená v tomto údajovém listu vycházejí ze zkušeností získaných za řízených nebo speciálně definovaných okolností. Jejich přesnost, kompletnost nebo vhodnost pro skutečné podmínky jakéhokoli zamýšleného použití není zaručena a musí být stanovena uživatelem.**

**Výrobky jsou dodávány a jakákoliv technická pomoc je poskytována v souladu se Všeobecnými podmínkami pro prodej, dodávky a služby firmy Hempel, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak. Výrobce a prodejce není v žádném rozsahu, nad rámec zde uvedeného, odpovědný za dosažené výsledky, škody, přímá či následná poškození vyplývající z použití výše doporučeného, uvedeného na zadní straně listu či jinde.**

**Výrobní údaje podléhají změnám bez upozornění a jejich platnost bude automaticky ukončena po pěti letech od vydání.**