



## HEMPATONE SATIN 586E4

**Popis:** Je vodou ředitelná vinylová emulzní barva. Klasifikováno jako skupina a) dle Směrnice 2004/42/EC.

**Doporučené použití:** Jako dekorativní a ochranný nátěr na omítku, beton, cement a jiné stavební materiály.

K vlastnostem výrobku patří:  
- vysoce dekorativní a hladký konečný vzhled  
- vysoká odolnost ve venkovním prostředí (působení slunečního záření, deště apod.)  
- snadná aplikace a nízká úkapovost  
- snadná čistitelnost  
- výrobek je bez zápachu

**Certifikáty / schválení:** Klasifikováno jako skupina M.1, podle UNE 23.727-90 standardu.

### FYZIKÁLNÍ ÚDAJE:

Barva/číslo odstínu:	bílá/ 10000 *
Konečný vzhled:	hedvábný lesk
Teoretická vydatnost:	9,7 m <sup>2</sup> /litr – v závislosti na pórovitosti povrchu
Bod vzplanutí:	>66 °C
Hustota:	1,3 kg/litr
Suchý na dotyk:	1 hodina při 20 °C
Obsah těk. organických látek:	<30 g/litr

\* Další odstíny dle sortimentního listu nebo na tónovacím systému **Multi-Tint**.

**Poznámka:** Uvedené fyzikální konstanty jsou nominální hodnoty podle schválených předpisů firmy HEMPEL. Podléhají běžným výrobním tolerancím, a kde je uvedeno, je standardní odchylka dle ISO 3534-1. Další doporučení jsou uvedena v „Vysvětlující poznámky“ v Hempel book.

### ÚDAJE PRO NANÁŠENÍ:

Způsob nanášení:	Váleček/štětec	Bezvzduchové stříkání
Ředidlo (max. objem):	voda (5-10%)	voda (5-10%)
Velikost ústí trysky:	.018" - .023"	
Tlak na trysce:	100 barů/1450psi	(Údaje pro bezvzduchové stříkání jsou doporučené a mohou být přizpůsobeny)
Čištění nářadí:	voda	
Interval mezi nátěry, min:	4 hodiny (20 °C)	
Interval mezi nátěry, max:	není	

**Bezpečnost:** Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na nálepkách balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních údajových listech výrobků firmy HEMPEL a dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Zabraňte vdechování, zamezte styku s kůží a očima a požití. Učiňte nezbytná opatření proti případnému nebezpečí požáru nebo výbuchu, chraňte životní prostředí. Nanášejte pouze v době větraných prostorech.



## HEMPATONE SATIN 586E4

**PŘÍPRAVA POVRCHU:** **Beton, omítka a sádrová omítka (vždy suché a vyztužené):**  
V případě znečištění olejem, mastnotou, solemi a dalšími nečistotami, umyjte vhodným detergentem. Odstraňte prach vodou a nechte dobře uschnout. Odstraňte nesoudržné částice a prach.

**Dříve natřené povrchy:** Odstraňte nesoudržné vrstvy, které nezaručují dobrou přilnavost. Vyčistěte a umyjte kompletně povrch vhodným detergentem, odstraňte prach vodou a nechte uschnout. Odstraňte nesoudržné částice a prach.

**Speciální případy:** podklad napadený houbami by měl být nejdříve ošetřen hmotou HEMPEL SOLUCAO FUNGICIDA 99P04 (viz. údajové listy).

**PODMÍNKY PRO NANÁŠENÍ:** Podle dobré natěračské praxe. Během aplikace a schnutí musí být teplota okolí a teplota podkladu nad 5 °C, lépe však nad 10 °C a maximální relativní vlhkost 80%. V uzavřených prostorech zajistěte během nanášení a zasychání přiměřenou ventilaci.

**PŘEDCHÁZEJÍCÍ NÁTĚR:** HEMPACRYL SELANTE OPACO AQUOSO 28830, HEMPEL SELANTE AQUOSO 48350, HEMPATONE SATIN 586E4, zředěný vodou (20-25%), nebo dle dalších specifikací.

**APLIKACE:** Aplikujte dva nebo více nátěrů HEMPATONE SATIN 586E4, zředěné 5-10% vody k dosažení plného pokrytí.

**KOMENTÁŘ: Ředění:** Nepoužívejte slanou, kalnou, kontaminovanou, velmi vápennou vodu k ředění tohoto výrobku. Doporučuje se používat voda z vodovodního řádu.

**Vyrovňování povrchu:** Je-li výrobek aplikován na venkovní podklady, maltové omítky nebo ostatní vyrovnávací materiály, musí být tyto vodězdorné, nepružné a kompatibilní s podkladem a nátěrovým systémem.

**Skladování:** Během skladování nevystavujte nízkým teplotám nebo přímému slunečnímu záření.

**Poznámka:** **HEMPATONE SATIN 586E4 je určen pouze pro profesionální použití.**

**YDALA:** HEMPEL (Portugal) Lda.

**Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dříve.**

**Vysvětlení, definice a rozsah - viz Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků.**

**Údaje, specifikace, nařízení a doporučení uvedená v tomto údajovém listu vycházejí ze zkušeností získaných za řízených nebo speciálně definovaných okolností. Jejich přesnost, kompletnost nebo vhodnost pro skutečné podmínky jakéhokoli zamýšleného použití není zaručena a musí být stanovena uživatelem.**

**Výrobky jsou dodávány a jakákoliv technická pomoc je poskytována v souladu se Všeobecnými podmínkami pro prodej, dodávky a služby firmy Hempel, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak. Výrobce a prodejce není v žádném rozsahu, nad rámec zde uvedeného, odpovědný za dosažené výsledky, škody, přímá či následná poškození vyplývající z použití výše doporučeného, uvedeného na zadní straně listu či jinde.**

**Výrobní údaje podléhají změnám bez upozornění a jejich platnost bude automaticky ukončena po pěti letech od vydání.**