



HEMPATONE EXTRA 58910

Popis: HEMPATONE EXTRA 58910 je vodou ředitelná emulzní barva na bázi styren akrylátového kopolymeru. Je omyvatelná, v malé míře na ní ulpívají nečistoty a je speciálně vhodná pro venkovní zdi. Klasifikováno jako skupina a) dle směrnice 2004/42/EC.

Doporučené použití: Jako matný vrchní nátěr na beton, omítky včetně vápenné omítky a na jiné povrchy používané na běžných stavbách v interiéru.

FYZIKÁLNÍ ÚDAJE:

Barva/číslo odstínu:	bílá/10000 *
Konečný vzhled:	matný
Obsah sušiny, obj. %:	44
Teoretická vydatnost:	14,7 m ² /litr - 30 mikronů
Bod vzplanutí:	>66 °C
Hustota:	1,4 kg/litr
Suchý na dotyk:	1 hodina při 20 °C
Obsah těk. organických látek:	<30 g/litr

* Další odstíny dle sortimentního listu nebo na tónovacím systému **Multi-Tint**.

Poznámka: Uvedené fyzikální konstanty jsou nominální hodnoty podle schválených předpisů firmy HEMPEL. Podléhají běžným výrobním tolerancím, a kde je uvedeno, je standardní odchylka dle ISO 3534-1. Další doporučení jsou uvedena v „Vysvětlující poznámky“ v Hempel book.

ÚDAJE PRO NANÁŠENÍ:

Způsob nanášení:	štetec/váleček	Bezvzduchové stříkání
Ředidlo (max. objem):	voda (5-10%)	voda (5-10%)
Velikost ústí trysky:	.018" - .023"	
Tlak na trysce:	100 barů/1450psi	(Údaje pro bezvzduchové stříkání jsou doporučené a mohou být přizpůsobeny)
Čištění náradí:	voda	
Doporučená tloušťka nátěrového filmu, suchá:	30 mikronů	
Doporučená tloušťka nátěrového filmu, mokrá:	70 mikronů	
Interval mezi nátěry, min:	4 hodiny (20 °C)	
Interval mezi nátěry, max:	není	

Bezpečnost: Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na nálepkách balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních údajových listech výrobků firmy HEMPEL a dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Zabraňte vdechování, zamezte styku s kůží a očima a požití. Učiňte nezbytná opatření proti případnému nebezpečí požáru nebo výbuchu, chraňte životní prostředí. Nanášejte pouze v dobře větraných prostorech.



HEMPATONE EXTRA 58910

PŘÍPRAVA POVRCHU:	Beton, omítka a sádrová omítka (vždy suché a vyzrálé): V případě znečištění olejem, mastnotou, solemi a dalšími nečistotami, umyjte vhodným detergentem. Odstraňte prach vodou a nechte dobře uschnout. Odstraňte nesoudržné částice a prach. Dříve natřené podklady: Odstraňte nesoudržné vrstvy, které nezaručují dobrou přilnavost. Vyčistěte a umyjte kompletně povrch vhodným detergentem, odstraňte prach vodou a nechte uschnout. Odstraňte nesoudržné částice a prach. Speciální případy: podklad napadený houbami by měl být nejprve ošetřen nátěrovou hmotou HEMPEL SOLUCAO FUNGICIDA 99P04 (viz. údajové listy).
PODMÍNKY PRO NANÁŠENÍ:	Podle dobré natěračské praxe. Během aplikace a schnutí musí být teplota okolí a teplota podkladu nad 5 °C, lépe však nad 10 °C a maximální relativní vlhkost 80%. V uzavřených prostorech zajistěte během nanášení a zasychání přiměřenou ventilaci.
PŘEDCHÁZEJÍCÍ NÁTĚR:	HEMPACRYL SELANTE OPACO AQUOSO 28830, HEMPEL SELANTE AQUOSO 48350, HEMPATONE EXTRA 58910, aplikovaný mlhovým nástřikem, (ředění vodou max. 15%), nebo dle dalších specifikací.
APLIKACE:	Aplikujte dva nebo více nátěrů HEMPATONE EXTRA 58910, zředěné 5-10% vody k dosažení plného pokrytí.
KOMENTÁŘ: Tloušťka filmu:	V závislosti na účelu a oblasti může být specifikována jiná tloušťka nátěrového filmu, než je doporučeno. Tím se změní vydatnost a může dojít k ovlivnění doby zasychání a intervalu mezi nátěry. Normální rozsah je 30-40 µm.
Ředění:	Nepoužívejte slanou, kalinou, kontaminovanou, velmi vápennou vodu k ředění tohoto výrobku. Doporučuje se používat voda z vodovodního řadu.
Vyrovňávání povrchu:	Je-li výrobek aplikován na venkovní podklady, maltové omítky nebo ostatní vyrovnávací materiály musí být vodězdorné, nepružné a kompatibilní s podkladem a nátěrovým systémem.
Skladování:	Během skladování nevystavujte nízkým teplotám nebo přímému slunečnímu záření.
Poznámka:	HEMPATONE EXTRA 58910 je určen pouze pro profesionální použití.
VYDALA:	HEMPEL (Portugal) Lda.

Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dříve.

Vysvětlení, definice a rozsah - viz Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků.

Údaje, specifikace, nařízení a doporučení uvedená v tomto údajovém listu vycházejí ze zkušeností získaných za řízených nebo speciálně definovaných okolností. Jejich přesnost, kompletnost nebo vhodnost pro skutečné podmínky jakéhokoli zamýšleného použití není zaručena a musí být stanovena uživatelem.

Výrobky jsou dodávány a jakákoliv technická pomoc je poskytována v souladu se Všeobecnými podmínkami pro prodej, dodávky a služby firmy Hempel, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak. Výrobce a prodejce není v žádném rozsahu, nad rámec zde uvedeného, odpovědný za dosažené výsledky, škody, přímá či následná poškození vyplývající z použití výše doporučeného, uvedeného na zadní straně listu či jinde.

Výrobní údaje podléhají změnám bez upozornění a jejich platnost bude automaticky ukončena po pěti letech od vydání.