



HEMPACRYL LISO 599E0

Popis: Je vodou ředitelný vysoce nanášivý akrylátový nátěr vysoké kvality. Klasifikováno jako skupina C dle Směrnice 2004/42/EC.

Doporučené použití: Jako universální ochranný vrchní nátěr na fasády, beton, cementové omítky a ostatní stavební materiály ve venkovním prostředí.

Vlastnosti výrobku:
vodotěsnost
paropropustnost
vysoká odolnost ve venkovních podmínkách-proti slunečnímu záření, deštům atd.
samo-omyvatelnost deštěm
fungicidně a algicidně odolný

Certifikáty / schválení: Klasifikováno jako M.1 dle UNE 23.727-90 standardu.

FYZIKÁLNÍ ÚDAJE:

Barva/číslo odstínu: bílá/10000 *
Konečný vzhled: matný
Obsah sušiny, obj. %: 42±1
Teoretická vydatnost: 8,4 m²/litr - 50 mikronů
Bod vzplanutí: >66 °C
Hustota: 1,4 kg/litr
Suchý na dotyk: 1 hodina při 20 °C
Obsah těk. organických látek: <44 g/litr

* Další odstíny dle nabídkového listu nebo na tónovacím systému **Multi-Tint**.

Poznámka: Uvedené fyzikální konstanty jsou nominální hodnoty podle schválených předpisů firmy HEMPEL. Podléhají běžným výrobním tolerancím, a kde je uvedeno, je standardní odchylka dle ISO 3534-1. Další doporučení viz. „Vysvětlující poznámky“ v Hempel book.

ÚDAJE PRO NANÁŠENÍ:

Způsob nanášení:	Váleček/štětec	Bezvzduchové stříkání
Ředidlo (max. objem):	voda (5%)	voda (5%)
Velikost ústí trysky:	.015" - .018"	
Tlak na trysce:	150 barů/2200psi	
Čištění náradí:	(Údaje pro bezvzduchové stříkání jsou doporučeny a mohou být přizpůsobeny) voda	
Doporučená tloušťka nátěrového filmu, suchá:	50 mikronů	
Doporučená tloušťka nátěrového filmu, mokrá:	119 mikronů	
Interval mezi nátěry, min:	3 hodiny (20 °C)	
Interval mezi nátěry, max:	žádný	

Bezpečnost: Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na nálepkách balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních údajových listech výrobků firmy HEMPEL a dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Zabraňte vdechování, zamezte styku s kůží a očima a požití. Učiňte nezbytná opatření proti případnému nebezpečí požáru nebo výbuchu, chraňte životní prostředí. Nanášejte pouze v dobře větraných prostorech.



HEMPACRYL LISO 599E0

- PŘÍPRAVA POVRCHU:** **Beton (suchý a vytvrzený – min. 28 dnů), omítky, sádrové omítky.**
V případě kontaminace olejem, mastnotou, solí nebo jiným znečištěním, umyjte vhodným detergentem. Odstraňte prach čistou vodou a nechte celkově vyschnout. Odstraňte nesoudržné částice a prach.
- Natřené podklady:**
Odstraňte staré vrstvy, které nezaručují dobrou přilnavost. Omyjte celou plochu vhodným detergentem, odstraňte prach čistou vodou a nechte vyschnout. Odstraňte nesoudržné částice a prach.
- PODMÍNKY PRO NANÁŠENÍ:** Podle dobré natěračské praxe. Během aplikace a schnutí musí být teplota okolí a teplota podkladu nad 5 °C, lépe nad 10 °C a maximální relativní vlhkost 80%. Neaplikujte na přímém slunečním záření a za silného větru.
- PŘEDCHÁZEJÍCÍ NÁTĚR:** Dle typu podkladu může být použit HEMPEL'S TOP SILICON PRIMER 18920 (vodotěsný napouštěcí nátěr), HEMPACRYL SOLFIX 26P02 (akrylátový napouštěcí nátěr), HEMPACRYL SELANTE OPACO AQUOSO 28830 (vodouředitelný napouštěcí nátěr), HEMPACRYL LISO 599E0 zředěný 10-15% vody nebo dle specifikace.
- APLIKACE:** Aplikujte dva a více nátěrů HEMPACRYL LISO 599E0, zředěný 5% vody k dosažení plného pokrytí.
- KOMENTÁŘ:**
Ředění: Nepoužívejte slanou, kalnou, kontaminovanou, silně vápenatou vodu k ředění tohoto výrobku. Doporučuje se používat voda z vodovodního řadu.
- Vyrovňávání povrchu:** Pokud aplikujeme na venkovní podklady, maltové podklady nebo jiné vyrovnávací materiály musí být voděvzdorné, nepružné a kompatibilní s podkladem a nátěrovým systémem.
- Skladování:** Během skladování nevystavujte nízkým teplotám nebo přímému slunečnímu záření.
- Poznámka:** **HEMPACRYL LISO 599E0 Je určen pouze pro profesionální použití.**
- VYDALA:** HEMPEL (Portugal) Lda.

Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dříve.

Vysvětlení, definice a rozsah - viz Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků.

Údaje, specifikace, nařízení a doporučení uvedená v tomto údajovém listu vycházejí ze zkušeností získaných za řízených nebo speciálně definovaných okolností. Jejich přesnost, kompletnost nebo vhodnost pro skutečné podmínky jakéhokoli zamýšleného použití není zaručena a musí být stanovena uživatelem.

Výrobky jsou dodávány a jakákoliv technická pomoc je poskytována v souladu se Všeobecnými podmínkami pro prodej, dodávky a služby firmy Hempel, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak. Výrobce a prodejce není v žádném rozsahu, nad rámec zde uvedeného, odpovědný za dosažené výsledky, škody, přímá či následná poškození vyplývající z použití výše doporučeného, uvedeného na zadní straně listu či jinde.

Výrobní údaje podléhají změnám bez upozornění a jejich platnost bude automaticky ukončena po pěti letech od vydání.